

11 部 1. 二以上の異なる紡織用繊維で構成される物品における紡織用繊維の正量混用率の算出に使用する公定水分率は次表による。

繊維の種類	公定水分率%
綿	8.5
亜麻及びラミー	12.0
絹	12.0
羊毛	15.0
レーヨン	11.0
ポリノジック	11.0
キュプラ	11.0
アセテート	6.5
トリアセテート	3.5
プロミックス	5.0
ビニロン	5.0
ナイロン	4.5
ビニリデン	0.0
ポリ（塩化ビニル）	0.0
ポリエステル	0.4
アクリル	2.0
アクリル系	2.0
ポリエチレン	0.0
ポリプロピレン	0.0
ポリウレタン	1.0
ベンゾエート	0.4
ポリクラール	3.0