

**2501.00 1. 塩（加圧下で凝結して塊状にしたもの）**

本品は、塩化ナトリウム（95%以上）にある種の天然塩中に見出されるような微量元素（マグネシウム、銅、マンガン、コバルト等）を少量添加したもので、家畜用のなめる塩として使用される。

**2506.10 1. 石英**

本品は、破碎したアラスカイト鉱石を機械選鉱処理にかけ、不純物を除去するため酸処理し、水による洗浄後に残った水分を除去するため熱処理したもので、その $\alpha$ -クォーツ構造は変化していない。

**2523.90 1. 水硬性セメント**

本品は、ポゾラン、フライアッシュ（飛灰）、石灰岩のようなセメント系材料を5%超混合したポルトランドセメントから成る。

通則1及び6を適用

**2530.90 1. くず**

本品は、凝結した天然又は人造の研磨材料製のグラインドストーン、砥石等（第68.04項）のくずで、研磨材料の回収のみに適する。

（通則4の適用による。）

**2530.90 2. 白色流動性粉末**

本品は、無水硫酸二ナトリウムの含有量が全重量の99.2%を超えるものである。本品は、冬期の低温によって天然の湖の塩水が結晶化したミラビライト（mirabilite）（硫酸二ナトリウム・10水和物）の表面に野外において自然に形成されるテナルダイト（thenardite）（無水硫酸二ナトリウム）を機械を用いて収集することによってのみ得られる。本品は、包装する前に、目開き0.65mmのふるいに通される。

通則1及び6を適用

2833.11/1 参照